

Barniz Metales



DESCRIPCIÓN

Barniz transparente de alta dureza y propiedades antioxidantes, a base de nitrocelulosa y alcídica modificada.



USOS

Barniz diseñado como capa de acabado en la decoración y protección de superficies metálicas en interiores, destacando su gran tacto y sedosidad.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SOPORTES NUEVOS

La superficie a pintar debe estar exenta de grasas, polvo, óxidos o cualquier otro contaminante.

Limpiar de polvo y asegurarse que la superficie está totalmente desengrasada y seca.

Desengrasar cuidadosamente con un disolvente adecuado y eliminar la eventual presencia de cascarilla de laminación u óxido con espátula, o cepillo metálico y lijar cuidadosamente.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Eliminar cualquier traza de óxido o de restos de pintura no perfectamente adherida.

Limpiar de polvo y asegurarse que la superficie está totalmente desengrasada y seca.



APLICACIÓN

Aplicar con brocha, rodillo o diferentes tipos de pistola (aerográfica, airless...)

Para su aplicación a pistola, diluir de un 5 % a un 10 % con Disolvente Universal o Disolvente NP.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

La dilución y limpieza de los materiales se realizará con Disolvente Universal o Disolvente NP.



CONSERVACIÓN

Mantener la pintura en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 5°C y por debajo de 40°C.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad	51,80 ± 5,0 Ku (Stormer, 20 °C)
Rendimiento	7-10 m ² /litro por capa. Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.
Peso específico	0,86 ± 0,10 gr./cc.
Sólidos en volumen	22,00 ± 1,00 %
Sólidos en peso	18,90 ± 1,00 %
VOC	700,93 ± 2,00 gr/l. Uso exclusivo profesional
Secado	De 20 -30 minutos
Repintado	6 horas
Acabado	Brillo.

Barniz Metales



SEGURIDAD E HIGIENE

Mantener fuera del alcance de los niños.

Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado.

Para más información consultar la ficha de seguridad.



PRESENTACIÓN

En envases metálicos de 375 ml, 750 ml, 4l y 20l.



COLORES

Incoloro.