

Selladora Tixotrópica



DESCRIPCIÓN

Selladora blanca profesional a base de resina alcídica modificada.



USOS

Pintura diseñada como capa de pintura intermedia o de fondo en sistemas para madera, para su posterior terminación con esmaltes sintéticos o como capa de preparación para su posterior acabado en superficies no alcalinas (yeso, ...) de techos, paredes, etc. Proporciona un sellado lijable y aísla las manchas de grasa o suciedad.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SOPORTES NUEVOS

Yeso

Esperar hasta el secado total del soporte.

Eliminar mediante lijado o chorro abrasivo las posibles eflorescencias.

En caso de superficies pulidas lijar para abrir el poro y facilitar el agarre de la pintura.

Antes de aplicar la selladora asegúrese de que la superficie se encuentre lo mas limpia posible de grasas y aceites.

Lijar y eliminar el polvo antes de pintar.

Madera

Antes de aplicar la selladora asegúrese de que la superficie se encuentre lo mas limpia posible de grasas y aceites.

Lijar y eliminar el polvo antes de pintar.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Yeso

Eliminar mediante lijado los restos de pinturas antiguas.

Proceder como un soporte nuevo.

Madera

Eliminar los restos de pinturas antiguas.

Proceder como un soporte nuevo.



APLICACIÓN

Aplicar con brocha, rodillo o pistola aerográfica.

Agitar el producto hasta homogeneizar totalmente.

Para aplicación con pistola, diluir 5-10% con Disolvente Esmaltes Sintéticos.

Selladora Tixotrópica

Esperar 24 horas para lijar entre capas.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

La dilución y limpieza de los materiales se realizará con Disolvente Esmaltes Sintéticos.



CONSERVACIÓN

Mantener la pintura en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 5°C y por debajo de 40°C.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad	92,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 °C)
Rendimiento	10-12 m ² /litro por capa. Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.
Peso específico	1,54 ± 0,10 gr./cc., dependiendo del color.
Sólidos en volumen	57,00 ± 1,00 %, según color
Sólidos en peso	78,00 ± 1,00 %
VOC	344,00 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/g (BD): 350 gr/l.
Secado	6 horas
Repintado	24 horas
Acabado	Mate



SEGURIDAD E HIGIENE

Mantener fuera del alcance de los niños.

Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado.

Para más información consultar la ficha de seguridad.



PRESENTACIÓN

En envases metálicos de 375 ml, 750 ml y 4l.



COLORES

Blanco.