Látex Concentrado

DESCRIPCIÓN

Barniz plástico a base de emulsión vinílica concentrada , de alto brillo y gran resistencia.

USOS

Como barniz transparente de acabado brillante sobres madera, piedra, ladrillo, etc, o como preparación de superficies porosas o en mal estado diluyendo una parte de latex con 4 de agua.

APLICACIÓN

Aplicar a brocha, rodillo y con diferentes tipos de pistola (baja presión, aerográfica, airless...)

Agitar el producto hasta homogeneizar totalmente.

La dilución se efectuará con agua en una proporción de 4 partes de agua por una de látex para su uso como sellador y fijador. La mezcla debe hacerse en un recipiente distinto para mantener el producto en su envase original sin agua añadida.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C.

La dilución y limpieza de los materiales se realizará con agua.

CONSERVACIÓN

Mantener el látex en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 0°C y por debajo de 50°C.

Mantener el producto en su envase original sin agua añadida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad	180 ± 10,0 p (20 rpm, 20 ºC)
Rendimiento	7-10 m²/litro por capa como barniz. 25-30 m²/litro por capa como fijador sellador. *.
Peso específico	1,00 ± 0,10 gr./cc.
Sólidos en volumen	55,00 ± 1,00 %
Sólidos en peso	55,00 ± 1,00 %
VOC	5,00 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/h (BA): 30 gr/l.
Secado	De 1 a 3 horas según el grosor aplicado. Repintado: 6-12 horas.
Repintado	6-12 horas.

SEGURIDAD E HIGIENE

Mantener fuera del alcance de los niños.

Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado.

Para más información consultar la ficha de seguridad.

(*) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

NOTA: Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso articular.

Látex Concentrado

PRESENTACIÓN

En envases de plástico de 750 ml y 4 l.

COLORES

Incoloro.

NOTA: Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso articular.